

Choupo-ply



Contraplacado de choupo

Aplicações:	Carpintaria, mobiliário, embalagem, utilização geral, etc.
Construção:	100% madeira de choupo
Colagem:	Classe 1, conforme a norma EN 314-2 / Classe 1 Classe 2, conforme a norma EN 314-2 / Classe 2
Densidade:	Aprox. 420 kg/m ³
Faces:	Choupo B/BB
Dimensões:	2520 x 1850 / 2500 x 1220 mm Outras dimensões sob consulta
Tolerâncias:	Conforme norma EN 315

Características físicas e mecânicas:

esp. mm	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	22	25	30	35	40
n ^o folhas	3	3	5	3/5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15	15/17
módulo elasticidade	4000 N / mm ² (EN 310)														
resistência à flexão	36 N / mm ² (EN 310)														