

MultiBirch®



Contraplacado de bétula de grande versatilidade

Aplicações:	Decoração, carpintaria, mobiliário, carroçarias, construção naval, etc.
Construção:	100% bétula
Colagem:	Fenólica conforme a norma EN 314-2 / Classe 3
Formoldeído:	Classe E1
Densidade:	aprox. 650 kg/m ³
Face:	Bétula B / BB / Cp / C
C/face:	Bétula BB / Cp / C
Dimensões:	1250 x 2500 / 2500 x 1250 / 1525 x 2500 / 3050 mm Outras dimensões sob consulta
Espessuras:	4 / 6.5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40 / 50 mm
Tolerâncias:	Conforme norma EN 315

Qualidade das faces

B



Praticamente sem defeitos.
Descoloração permitida até 15% da superfície da placa, nós soltos e abertos são permitidos até 5 mm de diâmetro e até 3 por m²

BB



Descoloração permitida até 70% da superfície da placa, nós soltos e defeitos abertos são reparados com remendos de madeira, devendo estes corresponder à área circundante na direção e cor do veio

Cp



Descoloração e reparações permitidas sem restrições.
Permitida reparação com betume

C



São permitidos defeitos abertos e de fabrico, sem restrições