

MultiFilm F[®]



Contraplacado económico para cofragens

Aplicações:	Cofragens
Construção:	Madeira de choupo
Colagem:	WBP
Densidade:	Aprox. 500 kg/m ³
Faces:	Filme fenólico 120 grms
Cantos:	Selados com resina
Dimensões:	2500x1250 mm
Tolerâncias:	Conforme norma EN 315

Características físicas e mecânicas:

Esp. mm	N.º folhas	Módulo elasticidade médio				Resistência					
		Flexão		Tensão e Compressão		Flexão		Compressão		Tensão	
		Em = N/mm ²	Em + N/mm ²	Em + N/mm ²	Et + N/mm ²	Fm = N/mm ²	Fm + N/mm ²	Fc = N/mm ²	Fc + N/mm ²	Ft = N/mm ²	Ft + N/mm ²
9	7	9000	5950	6700	4900	22.0	10.5	16.0	11.0	10	7.0
12	9	9100	2800	6900	5000	22.7	11.0	17.0	12.0	10.0	7.0
15	11	9100	2800	7000	5000	27.7	11.0	17.0	12.0	10.0	7.0
18	13	8100	3800	6600	5300	20.3	12.0	16.5	13.0	10.0	8.0
21	15	8200	3700	6700	5300	20.5	12.5	16.8	13.0	10.0	8.0

= paralelo à direção do veio da madeira + perpendicular à direção do veio da madeira
os valores apresentados são baseados em amostragens e poderão sofrer alterações