

MultiFilm®



Contraplacado versátil para cofragens

Aplicações:	Cofragens
Construção:	Twin, coníferas e madeiras tropicais
Colagem:	Fenólica, conforme a norma EN314-2 / Classe 3
Densidade:	Aprox. 560 kg/m ³
Faces:	Filme fenólico 170 grms outras gramagens sob consulta
Cantos:	Selados com resina acrílica
Dimensões:	2500x1250 mm
Tolerâncias:	conforme norma EN 315

Características físicas e mecânicas:

Esp. mm	N.º folhas	Módulo elasticidade médio		Resistência		Colagem	
		Flexão		Flexão		Resistência ao corte	
		Em = N/mm ²	Em + N/mm ²	Fm = N/mm ²	Fm + N/mm ²	1) N/mm ²	2) N/mm ²
12	5	5230	2615	45.12	30.25	17.0	12.0
15	7	5710	3315	43.98	30,97	17.0	12.0
18	9	5180	3135	43.08	33.07	16.5	13.0
21	9	5465	3750	43.15	33.75	16.8	13.0

= paralelo à direção do veio da madeira + perpendicular à direção do veio da madeira
1) após 24 horas de emersão em água 2) após 2 emersões de 4 horas em água a ferver
os valores apresentados são baseados em amostragens e poderão sofrer alterações