

Abeto

Casquinha Branca

Madeira de Abeto ou Casquinha Branca, a aparência harmoniosa da madeira nórdica para soluções decorativas e construções em madeira.



Denominação científica	Picea abies
Tipo	Conífera
Origem	Europa e Báltico

Procure pelos nossos produtos certificados



Informações Técnicas

Densidade a 12% de humidade	450 Kg/m ³
Coefficiente contração volumétrico	0,44% Madeira estável
Relação entre contrações	2,10%
Dureza (Monnin)	1,5 Madeira macia
Resistência à flexão estática	710 Kg/cm ²
Módulo de elasticidade	110.000 Kg/cm ²
Resistência à compressão	450 Kg/cm ²

Informação adicional

A madeira é um produto natural, pelo que amostras ou fotos da espécie apresentada, podem sofrer variações na cor, estrutura e textura.

Todas as especificações sujeitas a alterações.

Para a versão mais atualizada visite www.multiplacas.pt/produtos

Visite as nossas redes sociais



info@multiplacas.pt | www.multiplacas.pt

Mecanização

Corte	Fácil
Secagem	Rápida
Aplainamento	Fácil
Colagem	Boa
Acabamento	Fácil

Aplicações

Carpintaria e Design de Interiores
Construção e Estruturas em Madeira
Embalagem
Revestimentos Exteriores

multiplacas[®]
plywood experts

SINTRA (SEDE)
T +351 219 605 750
Estrada de Alcolombal, 72
2709-001 Terrugem
Portugal

VALONGO
T +351 224 883 078
Tv. da Felgueira, 65 Arm. 1-2
4440-179 Campo
Portugal