

# MultiEco

Contraplacado de Pinho, ideal para utilizações diversificadas, especialmente construções, estruturas em madeira, sub pisos e embalagem.



Procure pelos nossos produtos certificados



## Informações Técnicas

<b>Construção</b>	100% Pinho
<b>Colagem</b>	Classe 3, segundo a norma EN 314-2
<b>Faces</b>	CP: Face Lixada, permitidos nós reparados com betume sintético ou pastilhas de madeiras. Permitidos pequenos nós <6mm C: Face Lixada, permitidos nós e juntas abertas II: Face Lixada, permitidos nós reparados com betume sintético III: Face Lixada, permitidos nós e juntas abertas Outras Qualidades Sob Consulta
<b>Densidade</b>	Aprox. 540 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensões Standard</b>	2440 x 1220 mm / 2500 x 1250 mm Outras dimensões sob consulta
<b>Espessuras Standard</b>	9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 25 / 30 mm Outras dimensões sob consulta
<b>Tolerâncias Dimensionais</b>	Conforme a norma EN 315
<b>Aplicações</b>	Construção e Estruturas em Madeira Embalagem Indústria Auto

## Tolerâncias Dimensionais

Esp. (mm)	Folhas (nº)	MÓDULO DE ELASTICIDADE MÉDIO		RESISTÊNCIA	
		Flexão		Tensão	
		Em = N/mm <sup>2</sup>	Em + N/mm <sup>2</sup>	Fc = N/mm <sup>2</sup>	Fc + N/mm <sup>2</sup>
9	3	8000	3500	255	135
12	5	7700	3800	235	155
15	5	7300	4200	220	160
18	7	6300	5100	190	190
21	9	6600	4900	200	170
25	9	6000	500	190	190
30	13	5800	5700	170	190

= paralelo ao veio da madeira + perpendicular ao veio da madeira  
os valores apresentados são baseados em amostragens e poderão sofrer alterações.

### Instruções de aplicação

As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização de produtos que confirmam impermeabilidade das faces.

### Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.

### Sustentabilidade e Ambiente

MultiEco é fabricado respeitando os princípios e normas de sustentabilidade ambiental.

### Informação adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis.

Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Visite as nossas redes sociais



info@multiplacas.pt | www.multiplacas.pt

SINTRA (SEDE)

+351 219 605 750  
Estrada de Alcolombal, 72  
2709-001 Terrugem  
Portugal

VALONGO

+351 224 883 078  
Tv. da Felgueira, 65 Arm. 1-2  
4440-179 Campo  
Portugal