


MultiFilm

Contraplacado para utilização em cofragens.
É composto por um interior em madeira de pinho
e faces revestidas a filme fenólico.



Procure pelos nossos produtos certificados



Informações Técnicas

Construção	100% Madeira Conífera
Colagem	Classe 3, segundo a norma EN-314-2
Faces	Filme Fenólico Liso 170 gramas/m ²
Densidade	Aprox. 560 Kg/m ³
Dimensões Standard	2500 x 1250 mm Outras dimensões sob consulta
Espessuras Standard	18 / 21 mm Outras espessuras sob consulta
Tolerâncias Dimensionais	Conforme a norma EN 315
Aplicações	Cofragem e Andaimos Indústria Auto

Todas as especificações sujeitas a alterações.

Para a versão mais atualizada visite www.multiplacas.pt/produtos



Tolerâncias Dimensionais

Esp. (mm)	Folhas (nº)	MÓDULO DE ELASTICIDADE MÉDIO		RESISTÊNCIA	
		Flexão		Tensão	
		Em = N/mm ²	Em + N/mm ²	Fc = N/mm ²	Fc + N/mm ²
18	9	4707	4058	39,7	39,4
21	11	4713	4836	37,6	38,7

= paralelo ao veio da madeira + perpendicular ao veio da madeira
os valores apresentados são baseados em amostragens e poderão sofrer alterações.

Instruções de aplicação

As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização de produtos que confirmam impermeabilidade das faces.

Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e em local coberto e seco.

Sustentabilidade e Ambiente

Multifilm é fabricado segundo os princípios e normas de sustentabilidade ambiental.

Informação adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis.

Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Visite as nossas redes sociais



info@multiplacas.pt | www.multiplacas.pt

SINTRA (SEDE)

T +351 219 605 750
Estrada de Alcolobal, 72
2709-001 Terrugem
Portugal

VALONGO

T +351 224 883 078
Tv. da Felgueira, 65 Arm. 1-2
4440-179 Campo
Portugal