


MultiFilm F

Multifilm F é um contraplacado económico para cofragens, revestido com filme fenólico.



Procure pelos nossos produtos certificados



Informações Técnicas

Construção	100% Choupo
Colagem	WBP
Faces	Filme Fenólico Liso 120 gramas/m ²
Densidade	Aprox. 500 Kg/m ³
Dimensões Standard	2500 x 1250 mm Outras dimensões sob consulta
Espessuras Standard	12 / 15 / 18 / 21 / 27 mm Outras dimensões sob consulta
Tolerâncias Dimensionais	Conforme a norma EN 315
Aplicações	Cofragens e Andaimos Indústria Auto

Todas as especificações sujeitas a alterações.

Para a versão mais atualizada visite www.multiplacas.pt/produtos

Tolerâncias Dimensionais

Esp. Folhas (mm) (nº)	MÓDULO DE ELASTICIDADE MÉDIO				RESISTÊNCIA					
	Flexão		Tensão e Compressão		Flexão		Compressão		Tensão	
	Em = N/mm ²	Em + N/mm ²	Et/c = N/mm ²	Et/c + N/mm ²	Em = N/ mm ²	Em + N/ mm ²	Et/c = N/mm ²	Et/c + N/mm ²	Ft = N/mm ²	Ft + N/mm ²
12 9	9100	2800	6900	5000	22,7	11,0	17,0	12,0	10,0	7,0
15 11	9100	2800	7000	5000	22,7	11,0	17,0	12,0	10,0	7,0
18 13	8100	3800	6600	5300	20,3	12,0	16,5	13,0	10,0	8,0
21 15	8200	3700	6700	5300	20,5	12,5	16,5	13,0	10,0	8,0

= paralelo ao veio da madeira + perpendicular ao veio da madeira
os valores apresentados são baseados em amostragens e poderão sofrer alterações.



Instruções de aplicação

As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização de produtos que confirmam impermeabilidade das faces.

Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.

Sustentabilidade e Ambiente

Multifilm F é fabricado respeitando os princípios e normas de sustentabilidade ambiental.

A madeira utilizada no seu fabrico é proveniente de recursos legais e cumpre com as regulamentações em vigor, incluindo EUTR.

Informação adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis.

Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Visite as nossas redes sociais



info@multiplacas.pt | www.multiplacas.pt

SINTRA (SEDE)

+351 219 605 750

Estrada de Alcolobal, 72
2709-001 Terrugem
Portugal

VALONGO

+351 224 883 078

Tv. da Felgueira, 65 Arm. 1-2
4440-179 Campo
Portugal