

# Abeto

## Casquinha Branca

Madeira de Abeto ou Casquinha Branca, a aparência harmoniosa da madeira nórdica para soluções decorativas e construções em madeira.



<b>Denominação científica</b>	Picea abies
<b>Tipo</b>	Conífera
<b>Origem</b>	Europa e Báltico

### Informações Técnicas

<b>Densidade a 12% de humidade</b>	450 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Coefficiente contração volumétrico</b>	0,44% Madeira estável
<b>Relação entre contrações</b>	2,10%
<b>Dureza (Monnin)</b>	1,5 Madeira macia
<b>Resistência à flexão estática ( MPa )</b>	71
<b>Módulo de elasticidade ( MPa )</b>	11000
<b>Resistência à compressão</b>	450 Kg/cm <sup>2</sup>

### Informação adicional

A madeira é um produto natural, pelo que amostras ou fotos da espécie apresentada, podem sofrer variações na cor, estrutura e textura.

Todas as especificações sujeitas a alterações.

Para a versão mais atualizada visite [www.multiplacas.pt/produtos](http://www.multiplacas.pt/produtos)

Visite as nossas redes sociais



[info@multiplacas.pt](mailto:info@multiplacas.pt) | [www.multiplacas.pt](http://www.multiplacas.pt)

Procure pelos nossos produtos certificados



### Mecanização

<b>Corte</b>	Fácil
<b>Secagem</b>	Rápida
<b>Aplainamento</b>	Fácil
<b>Colagem</b>	Boa
<b>Acabamento</b>	Fácil

### Aplicações

Carpintaria e Design de Interiores  
Construção e Estruturas em Madeira  
Embalagem  
Revestimentos Exteriores

**multiplacas**<sup>®</sup>  
plywood experts

SINTRA (SEDE)  
T +351 219 605 750  
Estrada de Alcolombal, 72  
2709-001 Terrugem  
Portugal

VALONGO  
T +351 224 883 078  
Tv. da Felgueira, 65 Arm. 1-2  
4440-179 Campo  
Portugal