



# MultiFilm F Euca

Contraplacado para desempenhos superiores em cofragens.



Procure pelos nossos produtos certificados



## Informações Técnicas

<b>Construção</b>	Folhas 100% Eucalipto
<b>Colagem</b>	Fenólica (WBP)
<b>Faces</b>	Filme Fenólico Castanho Liso 130 gramas/m <sup>2</sup> (2500 x 1250 mm) 185 gramas/m <sup>2</sup> (3000 x 1500 mm)
<b>Densidade</b>	Aprox. 650 a 690 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensões Standard</b>	2500 x 1250 e 3000 x 1500 mm
<b>Espessuras Standard</b>	18 / 21 mm
<b>Tolerâncias Dimensionais</b>	Conforme a norma EN 315
<b>Aplicações</b>	Cofragens e Andaimes Indústria Auto

## Tolerâncias Dimensionais

Esp. mm	Dimensão	Filme grm/m <sup>2</sup>	N. Folhas	Propriedades mecânicas			
				Módulo de elasticidade		Módulo de rutura	
				// N/mm <sup>2</sup>	⊥ N/mm <sup>2</sup>	// N/mm <sup>2</sup>	⊥ N/mm <sup>2</sup>
18	2500 x 1250	130	11+2	6489	4720	55,6	40,6
21	2500 x 1250	130	13+2	6899	5190	49,7	37,8
18	3000 x 1500	185	11+2	6489	4720	55,6	40,6
21	3000 x 1500	185	13+2	6899	5190	49,7	37,8

// paralelo ao veio da madeira ⊥ perpendicular ao veio da madeira  
os valores apresentados são baseados em amostragens e poderão sofrer alterações

Propriedades	Norma	Valores obtidos
Densidade	EN 323	650-690Kg/m <sup>3</sup>



### Instruções de aplicação

As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização de produtos que confirmam impermeabilidade das faces.

### Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.

### Sustentabilidade e Ambiente

Multifilm F Euca é fabricado respeitando os princípios e normas de sustentabilidade ambiental.

A madeira utilizada no seu fabrico é proveniente de recursos legais e cumpre com as regulamentações em vigor, incluindo EUTR.

### Informação adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis.

Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Visite as nossas redes sociais



info@multiplacas.pt | www.multiplacas.pt

SINTRA (SEDE)

+351 219 605 750  
Estrada de Alcolombal, 72  
2709-001 Terrugem  
Portugal

VALONGO

+351 224 883 078  
Tv. da Felgueira, 65 Arm. 1-2-3  
4440-179 Campo  
Portugal