



MultiFilm F Plus

Contraplacado para desempenhos de elevada performance em cofragens.



Procure pelos nossos produtos certificados



Informações Técnicas

| | |
|---------------------------------|---|
| Construção | Hardwood |
| Colagem | Fenólica (WBP) |
| Faces | Filme Fenólico Liso 130 gramas/m ² |
| Densidade | Aprox. 690 a 715 Kg/m ³ |
| Dimensões Standard | 2500 x 1250 mm |
| Espessuras Standard | 15 / 18 / 21 mm |
| Tolerâncias Dimensionais | Conforme a norma EN 315 |
| Aplicações | Cofragens e Andaimos Indústria Auto |

Tolerâncias Dimensionais

| Esp. mm | Dimensão | Filme grm/m ² | N. Folhas | Propriedades mecânicas | | | |
|---------|-------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Módulo de elasticidade | | Módulo de rutura | |
| | | | | // N/mm ² | ⊥ N/mm ² | // N/mm ² | ⊥ N/mm ² |
| 15 | 2500 x 1250 | 130 | 9 | 5122 | 3822 | 44,90 | 37,70 |
| 18 | 2500 x 1250 | 130 | 11 | 5138 | 4833 | 50,00 | 40,00 |
| 21 | 2500 x 1250 | 130 | 13 | 7597 | 4927 | 54,10 | 38,41 |

// paralelo ao veio da madeira ⊥ perpendicular ao veio da madeira
os valores apresentados são baseados em amostragens e poderão sofrer alterações

| Propriedades | Norma | Valores obtidos |
|--------------|--------|--------------------------|
| Densidade | EN 323 | 690-715Kg/m ³ |



Instruções de aplicação

As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização de produtos que confirmam impermeabilidade das faces.

Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.

Sustentabilidade e Ambiente

Multifilm F Plus é fabricado respeitando os princípios e normas de sustentabilidade ambiental.

A madeira utilizada no seu fabrico é proveniente de recursos legais e cumpre com as regulamentações em vigor, incluindo EUTR.

Informação adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis.

Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Visite as nossas redes sociais



info@multiplacas.pt | www.multiplacas.pt

SINTRA (SEDE)

+351 219 605 750
Estrada de Alcolombal, 72
2709-001 Terrugem
Portugal

VALONGO

+351 224 883 078
Tv. da Felgueira, 65 Arm. 1-2-3
4440-179 Campo
Portugal